

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：TH90022/2026

頁數：1 of 5

日期：2026 年 09 月 16 日

迪摩凱斯國際股份有限公司
新竹市香山區牛埔路 229 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱：惡魔防摔殼 PRO3S

我們依照客戶的要求，根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：落下試驗

測試方法：--詳見附頁--

測試結果：--詳見附頁--

收樣日期：2026 年 08 月 31 日

測試日期：2026 年 08 月 31 日 ~ 2026 年 09 月 16 日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

李建儒

李建儒
主任



測試場地：台中市台中工業區 14 路 9 號

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽，凡電子文件之格式依 <https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：TH90022/2026

頁數：2 of 5

測試方法及結果：1. 落下試驗：試驗設備：

名稱	廠牌	型號	序號
鋼捲尺	Tajima	3.6m	002

實驗室環境條件：環境溫度：(25 ± 3) °C環境濕度：(55 ± 20) % RH試驗場址： 新北市五股區(新北產業園區)五權八路 17 號試驗方法/ 規格：測試方法：MIL-STD-810H: 2019, Method 516.8, Procedure IV 及客戶要求樣品狀態：樣品安裝於指定手機上落下高度：200 公分落下順序：6 面、12 棱、8 角(總共 26 下)測試表面：2 英吋木板置於水泥地上

- 試驗後以目視方法檢查樣品和指定手機的外觀，並進行手機之功能檢查。
- 功能檢查：開啟指定手機的電源，檢查手機的螢幕顯示和觸控功能是否可以正常運作。

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：TH90022/2026

頁數：3 of 5

代測樣品：

產品型號/序號：惡魔防摔殼 PRO3S/ No.1

數量：共 1 件

測試結果：

檢查項目 產品型號/序號 落下順序		外觀檢查(目視檢查)		功能檢查 (指定手機)
		樣品	指定手機	
iPhone 17 Pro 惡魔防摔殼 PRO3S/ No.1	背面	無異常	無異常	正常
	正面	無異常	無異常	正常
	前面	無異常	無異常	正常
	右面	無異常	無異常	正常
	後面	無異常	無異常	正常
	左面	無異常	無異常	正常
	背面-前邊	無異常	無異常	正常
	背面-右邊	無異常	無異常	正常
	背面-後邊	無異常	無異常	正常
	背面-左邊	無異常	無異常	正常
	正面-前邊	無異常	無異常	正常
	正面-右邊	無異常	無異常	正常
	正面-後邊	無異常	無異常	正常
	正面-左邊	無異常	無異常	正常
	前面-右邊	無異常	無異常	正常
	後面-右邊	無異常	無異常	正常
	後面-左邊	無異常	無異常	正常
	前面-左邊	無異常	無異常	正常

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：TH90022/2026

頁 數：4 of 5

測試結果--續：

檢查項目 產品型號/序號 落下順序		外觀檢查(目視檢查)		功能檢查 (指定手機)
		樣品	指定手機	
iPhone 17 Pro 惡魔防摔殼 PRO3S/ No.1	前面-右角-背面	無異常	無異常	正常
	後面-右角-背面	無異常	無異常	正常
	後面-左角-背面	無異常	無異常	正常
	前面-左角-背面	無異常	無異常	正常
	前面-右角-正面	無異常	無異常	正常
	後面-右角-正面	無異常	無異常	正常
	後面-左角-正面	無異常	無異常	正常
	前面-左角-正面	無異常	無異常	正常

*本報告不得分離，分離使用無效。

*本測試係由台灣檢驗科技股份有限公司可靠度實驗室-台北進行分析。

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

Hardline Laboratory

報告號碼：TH90022/2026

頁 數：5 of 5

- 照片 -



--- 以下空白 ---

此報告是本公司依照背面所印之服務通用條款所簽發，此條款可在本公司網站<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 閱覽，凡電子文件之格式依<https://www.sgs.com.tw/terms-of-service> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。